

Строительные материалы и изделия

УДК 691.51/55:691.33

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ В ПРОЦЕССАХ СИНТЕЗИРОВАНИЯ ЖИДКИХ ФОСФАТНЫХ СВЯЗОК*

А.И. Хлыстов, В.А. Широков, Е.А. Чернова

Представлены результаты исследования шламовых отходов Самарского металлургического завода. Показана целесообразность совместного применения шламовых отходов и ортофосфорной кислоты для получения жидких фосфатных связок – затворителей жаростойких бетонов и растворов. Установлено, что исследованные шламы относятся к нанотехногенному сырью, а это обстоятельство значительно упрощает процесс синтезирования жидких фосфатных связок.

Ключевые слова: жаростойкие бетоны, шламовые отходы, алюмофосфатные связующие, фосфатные связующие, футеровка.

Повышение производительности плавильных, нагревательных и термических печей зависит от продолжительности их срока службы, определяемая долговечностью той части футеровки, которая в большей степени подвержена химико-термическому воздействию агрессивной среды. Увеличение межремонтного периода, сокращение времени затрачиваемого на капитальный и текущий ремонты являются существенным резервом повышения срока службы футеровок промышленных печей и других тепловых агрегатов.

Решением данной проблемы является разработка эффективных жаростойких бетонов фосфатного твердения, которые позволяют увеличить продолжительность срока службы футеровки. Их производство основывается на использовании неорганических тугоплавких отходов промышленности различных отраслей.

Цель и задачи работы. Основной целью работы является создание жаростойких бетонов с повышенным химическим сопротивлением к агрессивным средам.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

– изучение химико-минералогического состава шламовых отходов цветной металлургии;

– разработка технологических параметров синтезирования жидких фосфатных связок на основе минеральных шламовых отходов и термической ортофосфорной кислоты.

В последнее время большое внимание в технологии жаростойких бетонов уделяется композициям на основе фосфатных связующих, отличаю-

щихся высокими техническими свойствами [1]. Однако недостаточная изученность технологических параметров получения бетонов на фосфатных связующих и ограниченная сырьевая база сдерживают широкое внедрение этих технически прогрессивных материалов в промышленность. В настоящее время для изготовления фосфатных жаростойких бетонов в качестве связующего применяются остродефицитные материалы: смеси ортофосфорной кислоты и технического глинозема, корунда, электрокорунда, циркона, хромита и других материалов, что тормозит их широкое применение. Поэтому разработка технологии получения новых фосфатных связующих и жаростойких бетонов с использованием недефицитных материалов является в настоящее время важной научной и практической задачей.

Алюмофосфатные связки получают при взаимодействии ортофосфорной кислоты с глиноземистыми материалами. Если применяют активные формы глинозема как, например, порошок $\text{Al}(\text{OH})_3$, то связка твердеет при обычных или невысоких температурах. При применении же неактивных форм глинозема (например, технического глинозема) для твердения связки необходим подогрев. Прочность связки в этом случае выше [2].

Основным резервом расширения сырьевой базы производства фосфатных связующих, необходимых для изготовления жаростойких бетонов, является шламовое техногенное сырье. По условиям образования шламы есть осадки, выделяемые при реагентной обработке технологических водных растворов: очистки промышленных стоков,

*Рекомендовано к опубликованию по результатам конкурса докладов молодых ученых на Международной научно-технической конференции «Перспективы развития строительного материаловедения», проходившей в Южно-Уральском государственном университете 24–26 сентября 2013 г. при участии фирмы «КНАУФ».

Строительные материалы и изделия


водоподготовки и водоумягчения на теплоэлектростанциях и др. Источники их образования – самые разные производства ведущих отраслей: химии, нефтехимии, металлургии, машиностроения, энергетики. По тонкости помола шламы пре-восходят порошкообразные материалы, получае-мые механическим измельчением твердых компо-нентов [3].

По способу образования, значениям удельной поверхности и размеру частиц данные шламы можно отнести к нанотехногенному сырью. Исследования по определению наноразмерности алюминатных и карбонатных шламов были проведены в научно-исследовательском институте ядерных исследований в 2011 году (г. Гатчина, Ленинградская область). Исследования образцов шламов с целью определения размерности его частиц были проведены методом малоуглового рассеяния нейтронов на дифрактометре «Мембрана-2». Исследования показали, что практически все шламы, как и другие шламовые отходы, отличаются от высокодисперсных порошкообразных материалов природного и техногенного происхождения наноразмерностью, которая находится в пределах от 20 до 80 нм и зависит от условий образования [4].

В наших разработках по синтезированию фосфатных связующих такие технические продукты, как Al(OH)_3 ; CaCO_3 ; MgCO_3 и другие были заменены соответствующим шламовым сырьем, а именно, алюмокальциевым шламом, где основная масса представлена карбонатом кальция – CaCO_3 , гидроксидом Al(OH)_3 и карбонатным шламом водоочистки, состоящим в основном из CaCO_3 . Химиче-

ские составы применяемых в работе шламов представлена в табл. 1.

Синтезирование фосфатной связки на основе карбоната кальция протекает по следующей реакции:




На Самарском металлургическом заводе функционируют современные сооружения по очистке технических сточных вод. В частности, шлам щелочного травления алюминия с целью нейтрализации смешивается с карбонатным в жидким суспензионном состоянии, а затем после отстоя образующийся осадок отжимается с помощью фильтрпресса и отправляется на полигон для захоронения. Данный шлам согласно химическому составу (см. табл. 1) относится к алюмокальциевому.

Для изучения минералогического состава шламового сырья были применены современные физико-химические методы исследований. Проведенные рентгеновские исследования с карбонатным и алюмокальциевым шламами показали присутствие в сырье большого количества кальцита – CaCO_3 (см. рисунок).

В результате смешивания шлама с ортофосфорной кислотой происходит экзотермическая реакция между минеральными составляющими нанотехногенного отхода с H_3PO_4 . Выбор оптимальной концентрации ортофосфорной кислоты и необходимый расход шлама для синтезирования связки производили опытным путем, исходя из полноты взаимодействия порошковой составляющей с жидкостью затворения. Исходя из химического

Химический состав минеральных шламовых отходов

| Вид шлама | Содержание, мас. % | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------|----------|
| | SiO_2 | Al_2O_3 | Fe_2O_3 | CaO | MgO | SO_3 | R_2O | п.п.п. | Σ |
| Алюмокальциевый | 8,16 | 14,6 | 0,8 | 26,32 | 8,24 | 1,58 | 1,36 | 38,88 | 99,94 |
| Карбонатный | 1,59 | 0,3 | 1,6 | 45,35 | 2,6 | 1,02 | 0,65 | 45,92 | 99,03 |



Рентгенограмма алюмокальциевого шлама: КЦ – кальцит; КВ – кварц

Составы и свойства разработанных жаростойких бетонов

Таблица 2

| № п/п | Состав бетона, кг/м ³ | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м ³ | Предел прочности при сжатии, МПа, после твердения и нагревания до температуры, °C | | | | | Термо- стойкость (водные теплосмены) |
|----------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 20 (7 сут) | 500 | 800 | 1200 | 1400 | |
| 1 | Отход ИМ-2201 – 440 Щебень ША – 750 Песок ША – 650 АКФС – 260 | 2010 | 6,5 | 44,1 | 44,1 | 46,9 | 45,1 | 28 |
| 2 | Отход ИМ-2201 – 440 Щебень МЛС-62 – 780 Песок МЛС-62 – 680 АКФС – 260 | 2100 | 7,8 | 47,8 | 47,4 | 50,3 | 50,6 | 35 |
| 3 | H ₃ PO ₄ – 260 Добавка ША – 500 Шамот ША – 1400 (контрольный состав взятый из инструкции НИИЖБ г. Москва) | 2000 | – | 30–33 | 29–32 | 30–32 | 29–31 | 30 |

состава шлама возможно предположить, что фосфатная связка, полученная в результате взаимодействия алюмокальциевого шлама с ортофосфорной кислотой, состоит из смеси соединений типа Ca(H₂PO₄)₂; Mg(H₂PO₄)₂; Al(H₂PO₄)₃; Al₂(HPO₄)₃.

Данную фосфатную связку назвали алюмокальцийфосфатной (АКФС). При длительном хранении (около года) в связке не наблюдается образования осадка. Алюмокальцийфосфатную связку можно получить практически с любой плотностью от 1,15 до 1,65 г/см³.

На основе полученной АКФС, алюмохромистого отхода – отработанного катализатора нефтехимии ИМ-2201 и огнеупорных заполнителей на базе шамота и муллита были подобраны составы жаростойких бетонов. Их свойства приведены в табл. 2.

Таким образом, алюмокальцийфосфатная (АКФС) и кальцийфосфатная (КФС), а также выпускаемая химической промышленностью алюмохромфосфатная (АХФС) кислые связки оказались реакционно-активными компонентами в составах безобжиговых огнеупорных футеровочных материалов: жаростойких бетонов и растворов, набивных масс и других огнеупорных композиций.

Хлыстов Алексей Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Производство строительных материалов и конструкций», Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара; alex-x1950@yandex.ru.

Широков Владимир Александрович, аспирант кафедры «Производство строительных материалов и конструкций», Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара; shirokov.stf@mail.ru.

Чернова Елена Алексеевна, аспирант кафедры «Производство строительных материалов и конструкций», Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара; Elenaalekseevna-lv@mail.ru.

Применение традиционных шамотных и высокоглиноземистых заполнителей в составах жаростойких бетонов на АКФС позволило повысить такие важные физико-термические показатели, как термостойкость, прочность при высоких температурах и др.

Литература

1. Огнеупорные бетоны / С.Р. Замятин, А.К. Пургин, Л.Б. Хорошавин и др. – М.: Металлургия, 1982. – 192 с.
2. Будников, П.П. Огнеупорные бетоны на фосфатных связках / П.П. Будников, Л.Б. Хорошавин. – М.: Металлургия, 1971. – 191 с.
3. Арбузова, Т.Б. Строительные материалы на основе шламовых отходов / Т.Б. Арбузова. – Самара: Изд-во СГАСА, 1996. – 38 с.
4. Хлыстов, А.И. Направленная структурно-химическая модификация – один из путей повышения физико-термических характеристик алюмосиликатных и высокоглиноземистых огнеупоров / А.И. Хлыстов, С.В. Соколова, М.В. Коннов // Огнеупоры и техническая керамика. – 2010. – № 11. – С. 35–39.

THE USE OF MINERAL SLUDGE WASTE IN THE PROCESS OF LIQUID PHOSPHATE BINDERS SYNTHESIZING

*A.I. Khlystov, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Russian Federation,
alex-x1950@yandex.ru*

*V.A. Shirokov, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Russian Federation,
shirokov.stf@mail.ru*

*E.A. Chernova, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Russian Federation,
Elenaalekseevna-lv@mail.ru*

The results of analysis of sludge waste of Samara Steel Work are given in the article. The necessity of joint application of sludge waste and ortho-phosphoric acid is shown to obtain liquid phosphate binders that are to add water into heat resistant concrete and mixtures. It is stated that analyzed sludge is a nano-industrial raw material, this fact simplifies the process of liquid phosphate binders synthesizing.

Keywords: heat-resistant concrete, sludge waste, alumino-phosphate binders, phosphate binders, fettling.

Поступила в редакцию 1 октября 2013 г.